

奧迪美 >< 邦霸 聯乘品牌產品

邦霸 566

JSI 型彈性防水涂料

產品說明

邦霸 566 JSI 型彈性防水涂料是一種高質量雙組份改良干粉砂漿，由特種水泥，優質填料，添加劑和聚合物乳液混合成。本產品具有極佳的塗刷施工性能，且對所有建築基底均有優異的粘附力。可在潮濕基面上施工而不影響其防水性能。本產品可作多層施工。

用途

- 震動較大的位置，如空調機位
- 非長期浸水環境下的建築防水工程
- 鋁合金門窗周邊，屋面、陽台防水處理

主要優點

- 簡單易用
- 無毒無害
- 優異防水特性
- 高粘結及附着力
- 良好的水蒸氣透過性能
- 質量穩定
- 極高彈性及耐老化性

技术数据

产品特性		执行标准： GB/T 23445-2009 I 型性能技术指标规范	邦霸 566
固体含量 (%)		≥ 70	合格
拉伸强度	无处理 (MPa)	≥ 1.2	
	加热处理后保持率 (%)	≥ 80	
	碱处理后保持率 (%)	≥ 60	
	浸水处理后保持率 (%)	≥ 60	
	紫外线处理后保持率 (%)	≥ 80	
断裂伸长率	无处理 (%)	≥ 200	
	加热处理 (%)	≥ 150	
	碱处理 (%)	≥ 150	
	浸水处理 (%)	≥ 150	
	紫外线处理 (%)	≥ 150	
低温柔性 (Φ10 mm 棒)		-10°C, 无裂纹	
粘结强度	无处理 (MPa)	≥ 0.5	
	潮湿基层 (MPa)	≥ 0.5	
	碱处理 (MPa)	≥ 0.5	
	浸水处理 (MPa)	≥ 0.5	
不透水性 (0.3 MPa, 30 分钟)		不透水	

环保资料	
建筑防水涂料中有害物质限量 (JC 1066-2008)	合格
包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸

包装与产生量	
浆体密度 (kg/m ³)	~ 1,500 kg/m ³
覆盖用量 (每套)	~ 28 m ² @ 1mm
包装规格 (每套)	25 kg 干粉 + 18 kg 乳液
保质期	12 个月

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据 · 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。



表面处理

施工前应先清洁基面，去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。施工前，底层表面应妥善清理及湿润，所有明水必须除去。如要施工的基底出现分层、松散或其他较严重的缺陷时，应先用其他的奥迪美产品修复。在使用本产品时，正确处理基面对获得最佳黏附效果至为重要。

搅拌

将每包 **邦霸 566** 干粉加入正确比例的乳液中。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌混合大约 5 分钟，直至均匀没有块状即可使用。

施工

用硬毛油扫均匀无漏地涂在基面上。待第一层略透后，方可进行第二层施工。为减少表面针孔、瑕疵及漏洞，第二层应与第一层垂直交叉涂抹。本产品可作多层施工，如厚度未达要求，可在其上添加涂层，直至达到所需的厚度。**邦霸 566** 的完工表面不用洒水作养护。建议待本产品完全干固之后两天，才铺上保护层或其他物料。

健康与安全

邦霸 566 JSI 型弹性防水涂料 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度叠压。如不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。



奧迪美®



原 廠 生 產 · 質 量 保 證

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奧迪美®

奧迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

