

奧迪美 >< 邦霸 聯乘品牌產品

邦霸 738

高強輕質維修砂漿

產品說明

邦霸738 高強輕質維修砂漿 是一種具有收縮補償特性的優質預拌維修干粉砂漿。本產品採用輕質骨料配制，特別適用於結構混凝土的垂直和仰面修復。本產品符合《修補砂漿》JC/T 2381-2016 普通剛性修補砂漿 (NS) 的技術指標。

用途

- 適用於內/外牆及天花工程
- 適用於修補因鋼筋銹蝕引起的混凝土剝落
- 適用於局部修補常見之混凝土損耗如空鼓和蜂窩現象
- 垂直和仰面位置的结构或外觀修復
- 修正混凝土缺陷及保護內在鋼筋
- 修補位置厚度最少為 10mm 並配置最少 5mm 厚之分隔層
- 於垂直面施工，每層最大厚度達 50mm
- 於仰面施工，每層最大厚度達 40mm

主要優點

- 簡單易用
- 高早期及最終強度
- 厚層施工
- 減少浪費
- 抗氯化及碳化性能
- 低收縮率
- 良好黏結
- 品質穩定

技术数据

产品特性		执行标准： 修补砂浆 JC/T 2381-2016 NS	邦霸 738
抗压强度 (MPa)	28 天	≥ 30 · 且高于基体强度	合格
抗折强度 (MPa)	28 天	≥ 6.0	
压折比	28 天	≤ 7.0	
拉伸粘结强度 (MPa)	未处理 (14 天)	≥ 1.00	
	浸水	≥ 0.90	
	热老化	≥ 0.70	
	25 次冻融循环	≥ 0.70	
干缩率 (%)	28 天	≤ 0.10	
界面弯拉强度 (MPa)		≥ 2.0	
氟离子含量 (%)*		≤ 0.06	

注：以上为典型的实验室条件下测试资料，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

环保资料	
包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸

包装与产生量	
浆体密度 (kg/m ³)	1,800
用水量	3.9 – 4.3 L
产生量 (每包)	16 L
包装规格 (每包)	25 kg
保质期	12 个月

注：大约数值不包括任何材料损耗。



表面处理

施工前先把维修范围妥善划分，并于周边用切割机切入约 10 毫米深，以防止打凿混凝土后令边位不均整。将所有松散的混凝土凿去，并清除钢筋表面的灰尘、油污、表漆和铁锈。可于钢筋表面先涂抹维修砂浆界面剂 和水泥以比例 1 : 1.5 混合而成的水泥界面浆并待干。

底层表面在施工前应妥善清理及湿润，所有明水必须除去。

建议于进行修补的混凝土表面先涂上一层由维修砂浆界面剂和水泥以比例 1 比 1.5 混合而成的水泥界面浆以加强粘结力，当水泥浆开始发粘时便可施工。注意当水泥界面浆干固后，应再涂上一层新的水泥浆，然后再进行施工。

搅拌

将每包 **邦霸 738** 干粉料加入 3.9 – 4.3 L 清水，用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，或直至均匀没有块状为止。

施工

用灰匙或以手直接施工并按压砂浆到已涂界面涂层的基面上。取决于基底状态和外露钢筋的密度，或可单次涂抹砂浆至所需的厚度。如涂抹层过厚引致下坠情况，则必须将受影响的部份完全铲除，并重新以稍薄的维修砂浆批上。较厚的维修部份需以多层涂抹方式，中间表层需先刮花及涂上界面涂层，然后批上一层维修砂浆。

完工表面

施工完成后，应使用水泥砂浆养护剂或其他合适方法（如清水）于维修砂浆外露表面进行养护以防止过度干燥。

健康与安全

邦霸 738 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。



奧迪美®



原 廠 生 產 · 質 量 保 證

产品贮存

为确保产品品质，未使用前应贮存及放置在阴凉干燥室内位置，原卡板及塑胶围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奧迪美®

奧迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

